REPAINT

www.repaintweb.com

FLEX PAINT PARA P.V.C

PINTURA FLEXIBLE

Información de producto | FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS:

Se trata de una pintura acrílica flexible para todo tipo de superficies de PVC. Desarrollado para soportar la intemperie, rozamientos, tensiones y la exposición a la luz solar. Rapidez de secado, gran flexibilidad, total adherencia y larga durabilidad. Buen poder de cubrición, facilidad de aplicación y repintado. Recomendamos su uso para reparar y renovar superficies deterioradas de PVC.
Se recomienda el uso combinado con disolvente Thinner Repaint para asegurar un correcto resultado.

APLICACIONES:

Especialmente desarrollada para:
Colchonetas, embarcaciones neumáticas, tapicerías de sky, cuero o polipiel, asientos de bicicletas, moto, automóvil, carpas, lonas, toldos, mobiliario de jardín, piscinas de PVC, marroquinería de cuero o polipiel, calzado de cuero o poli piel.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Limpiar la superficie a pintar
- Lijar suavemente con una lija de grano fino.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas.
- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa, repintable a los quince minutos con la misma pintura.
- Utilizar en áreas bien ventiladas.

15 – 18" FORD | Thinner 0% | 20 – 25 my | 30' Not Sticky

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Densidad 20ºC (g/cc)	0.50 – 1.12
Viscosidad de suministro a 20ºC	70-90 seg. Copa Ford nº4
% Material no volátil (peso)	35-50 % peso
Tipo de Producto	Acrílico
Color	s/m REPAINT
Rendimiento Teórico	1.5-2 m2 /l 25my
Brillo 60º	40 – 60º
Repintado	30 min.
Secado al tacto	15 min.
Secado Total	36 horas.
Vida del producto	2 años

El aerosol REPAINT viene preparado para su aplicación directa sobre la superficie limpia y preparada, deberá aplicarse en capas finas y en espacios con adecuada ventilación.

IMAGEN:

Toda la información contenida en este boletín técnico se basa en ensayos que consideramos dignos de confianza. Por la variedad de las diferentes condiciones de uso, esta información no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad

ALMACENAMIENTO:

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30°C.

ENVASADO:

Baja presión
Capacidad nominal: 400ml
Resistencia del envase al calor: <50ºC

ATENCIÓN:

Extremadamente inflamable.
Peligro por aspiración
Provoca irritación cutánea y ocular.